

# Proadhesivos

STRETCH FILM 15 MICRAS / CALIBRE 6



## DESCRIPCIÓN

- ♦ STRETCH BOBINA MADRE CRISTAL 15 MICRAS.
- ♦ Es una película de polietileno lineal de baja densidad con una cara de adhesivo, se obtiene a través de un proceso de co-extrusión simultánea.
- ♦ Utilizado en embalaje manual.
- ♦ **COLOR:** Cristal.
- ♦ Stretch en rollo según especificaciones del cliente.

## VENTAJAS

- ♦ Apropriado para embalajes de todo tamaño y forma Uso.
- ♦ Excelente poder de elasticidad.
- ♦ Excelente poder de adherencia.
- ♦ Excelente brillo y transparencia.

## RECOMENDACIONES

- ♦ El Stretch film debe ser almacenado de forma vertical, bajo techo y en lugares libre de contaminación, no puede estar expuesto a los rayos solares o aparatos que generen calor.
- ♦ El usuario deberá determinar en donde el producto es adecuado para un uso en particular y si es apropiado para el método de aplicación del usuario antes de usarse.

## EMBALAJE

- ♦ Rollos embalados en stretch film y tapas de cartón en sus lados si es requerido por el cliente .

## CERTIFICADO

- ♦ Certificado de análisis por lote, con todos los ensayos correspondientes.

## PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

- ♦ Producto químicamente estable, no contiene material reciclado.
- ♦ Las materias primas utilizadas en su fabricación cumplen con las regulaciones de la FDA, según indicación del proveedor.

STRETCH FILM 15 MICRAS/ CALIBRE 6

PROPIEDADES

| Descripción                     | Unidad | Método de prueba                          | Tolerancia |         |
|---------------------------------|--------|-------------------------------------------|------------|---------|
|                                 |        |                                           | Mínimo     | Máximo  |
| Espesor                         | µm     | ASC-ME-01                                 | 13.50      | 16.50   |
| Gramaje                         | g/m²   | ASC-ME-01                                 | 12.42      | 15.18   |
| Rendimiento                     | m²/kg  | ASC-ME-07                                 | ≥72.46     |         |
| Resistencia a la Tensión: DM    | N/mm²  | ASTM D882 -18 / ASC-ME-37                 | 25.00      | 92.00   |
| Resistencia a la tensión: DT    | N/mm²  | ASTM D882 -18 / ASC-ME-37                 | 12.00      | 49.00   |
| Elongación a la Rotura: DM      | %      | ASTM D882 -18 / ASC-ME-37                 | 277.00     | 860.00  |
| Elongación a la Rotura: DT      | %      | ASTM D882 -18 / ASC-ME-37                 | 450.00     | 1115.00 |
| Transmitancia                   | %      | ASTM D1746 - 15 / ASC-ME-04               |            |         |
| Resistencia al Cling            | g/in   | ASTM D5458 - 95 / ASC-ME-44               | ≥90        |         |
| Resistencia al Punzonado        | N      | ASTM D5748 - 95 / ASC-ME-40               | 9.50       | 36.00   |
| Punzonado Desplazamiento Máximo | mm     | ASTM D5748 - 95 / ASC-ME-40               | 45.00      | 130.00  |
| Resistencia al Impacto          | gf     | ASTM D1709 -16a <sup>91</sup> / ASC-ME-02 | ≥40        |         |